

KATTEV TOONITUD ÕLIVAHA SISETÖÖDEKS DECORWACHS CREATIV

Kirjeldus

Osmo Decorwachs on kattev viimistlusvahend puitpindadele sisetöödeks. Kahe kihiga on võimalik anda puidule vastupidav pind ja kirgas toon.

Kattev õlivaha Creativ on vett- ja mustust hülgav ning on kergesti puhastatav. Pind talub suurepäraselt veini, õlle, koola, kohvi, tee, mahlade, piima ja muude vedelike plekke. Osmo õlivaha põhineb taimsetel õlidel ja vahadel. Töödeldud pind ei pragune, kestenda ega kooru. Sellega sobib ideaalselt töödelda mööblit, põrandaid ja mänguasju.

Toode põhineb naturaalsel õlidel ja vahadel.

Naturaalsed õlid ja vahad tungivad sügavale puitu, hoides seda elastse ja tervena, ei lase muutuda kuivaks ja hapraks. Puit saab hingata, niiskus aurustuda.

Tervis ja keskkond.

Osmo toonitud õlivaha ei sisalda biotsiide ega säilitusaineid. Kuiv lõpptulemus vastab EURO sertifikaadile DIN 53160 (higi ja süljekindel) ja EURO-NORM-ile EN 71 (sobiv laste mänguasjadele) ning on ohutu inimestele, taimedele ja loomadele.

OSMO COLORI põhimõtteks on toota ja tarnida tooteid, mis on ohutud ja keskkonnasõbralikud ka tootmise ajal. Tooted ja nendega saavutatud lõpptulemus vastab DIN EN ISO 9001 (kvaliteedijuhtimine) ja DIN EN ISO 14001 (keskkonnajuhtimine) sertifikaatidele.

Kasutusala

Sobib kõikidele puitpindadele sisetingimustes: puitpaneelid, laed, karniisid, talad, mööbel, ukсед, töötasapinnad, mänguasjad, jms. Puitpõrandaid toonides tuleb lisaks katta Osmo Hartwachs-Öl-iga.

Värvitoonid

- 3169 must
- 3172 siidjas valge
- 3173 meresinine
- 3177 bambusroheline
- 3181 savihall
- 3182 liivakollane
- 3183 korallpunane
- 3186 lumevalge matt
- 3188 lumevalge läikiv
- 3132 hallikasbeez
- 3131 roheline
- 3125 sinine
- 3105 kollane
- 3104 punane

Nõutud kihtide arv: kaks

Katvus: 1 liiter katab ligikaudu 12m² siledat pinda kahekordsel katmisel, 20m² ühekordsel katmisel.

Kareda pinna korral on kulu suurem.

Eeltööd

Puidu, korgi või saepuruplaadi pind peab olema kuiv ja puhas (maksimaalne niiskusesisaldus 20%). Pinnalt tuleb eemaldada mustus ja tolm. Läikivad pinnad tuleb karestada peene liivapaberiga.

Puidule, mis kipub sinetama, on soovitatav teha eeltööstlust (kõik pinnad kui võimalik) immutades biotsiidivaba Osmo Holzprotektoriga (4006).

Ühilduvus

Osmo õlivahaga võib üle viimistleda pinnad, mis on eelnevalt töödeldud ükskõik millise Osmo Color õlivahaga. Võib kasutada immutatud puidul ja muude mikroporsete vahenditega töödeldud pinnal.

Korrosioon

Ruumides, kus on kõrge niiskustase, kasutada galvaniseeritud mitteoksüdeeruvaid naelu ja kinnitusi.

Pealekandmine

Osmo kattev õlivaha on valmis kasutamiseks. Mitte lahjendada, segada hoolikalt. Pind peab olema puhas ja kuiv.

Kasuta naturaalsete tugevate harjastega kvaliteetset pintslit. Kanna pinnale õhuke kiht piki puusüüd ühtlaselt hõõrudes. Lase kuivada 12 tundi ning seejärel kanna pinnale teine kiht õlivaha.

Hooldus

Igapäevaseks hoolduseks piisab niiske lapiga puhastamisest. Pinna uuendamiseks kandke 1 kiht õlivaha tolmuvabale pinnale.

Hoiustamine

Toodet on võimalik säilitada 5 aastat või kauem juhul, kui purk on tihedalt ja tugevalt suletud. Kui toode on külmunud, saavutab ta oma konsistentsi toatemperatuuril 24-36 tunni jooksul.

Koostisained

70% suure kuivainesisaldusega materjalid

Baas: naturaalsed taimeõlid ja vahad (päevalilleõli, sojaoa õli, takjaõli, karnaoa õli ja kandelilla vaha), parafiinid.

Lisaained: sikatiiv (kuivatusaine), vett-tõrjuvad abiained

Lahustid: lõhnatu *white spirit* (benseenivaba)

Tehnilised andmed

Erikaal (tihedus): 1,2-1,3 g/cm³

Viskoossus: tiksotroopne, kreemjas

Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu

Hoiatus

Hoidke eemale laste käeulatusest. Ärge valage anumatesse, milles hoiate jooke või sööke. Hoiduge kontaktist toidu, jookide ja loomade toiduga. Töötades tagage hea ventilatsioon. Kuivana ohutu inimestele, loomadele ja loodusele. Ära kasuta elava tule, kuumade pindade või kaitsmata elektriesemete läheduses.

Silma sattumisel loputa koheselt rohke veega.

Pese kohe puhtaks immutatud lapid või säilitage õhukindlas anumas (isesüttimise oht). Tule iseloomulikkus kooskõlas Saksamaa DIN 4102 (tule käitumine ehitusmaterjalide ja nende komponentide) ja klass B 2 (normaalne mittesüttivus) sertifikaatidega.

Osmo Baltic OÜ
Läike tee 32/2, Peetri alevik, Rae vald, 75312
Tel: +372 6 827 917
www.osmo.ee