



PUIDUIMMUTUS WR



4001
Värvitu



1KIHT

KIRJELDUS

Värvitu puidukaitsevahend välistingimustesse. Vähendab puidu kahanemist ja paisumist. Osmo puiduimmutus WR sisaldab aktiivseid aineid sinetuse, mädaniku ja putukate vastu ning on kooskõlas Euroopa Liidu normidega (EN 46, EN 113 ja EN 152).

Osmo puiduimmutus WR on pealekandmise ajal tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu.

SOBIB KASUTAMISEKS

Osmo Puiduimmuti WR kaitseb puidukahjurite eest - putukad, mädanik ja sinavus; vastavb DIN 68800. Sobib ideaalselt krundina õlibaasil viimistlusele (lahustivaba kaitsev puiduõli, UV-kaitseõli, majavärv). Soovitame maapinnaga mitte kokkupuutuvale puidule, akendele, luukidele, ustele, paviljonidele, laudisele ja aiamööblile.

AKTIIVAINED

1.2 % Propiconazol (12 g/kg)

0.05 % Permetriin (0.5 g/kg).

TEHNILISED ANDMED

Erikaal: 0.8-0.9 g/cm³ at 20°C

Viskoossus: vedel

Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu

Leekpunkt: >60°C DIN EN ISO 2719

HOIUSTAMINE

Toodet on võimalik säilitada 5 aastat või kauem juhul, kui purk on tihedalt ja tugevalt suletud. Kui toode on külmunud, saavutab ta oma konsistentsi toatemperatuuril 24-36 tunni jooksul.

EELTÖÖD

Puidu pind peab olema kuiv ja puhas (maksimaalne niiskusesisaldus 20%). Osmo puiduimmutus WR on valmis kasutamiseks. Ära lahjenda, sega hoolikalt.

Pind peab olema puhas, kuiv. Puhasta või lihvi õrnalt eelnevalt töödeldud pind. Eemalda vana lakk.

PEALEKANDMINE

Kanda peale pintsiliga, kastmis- või uputusmeetodil; pihustada ainult suletud kambris.

Kanda peale puhtale, kuivale jäävaba puidupinnale - võimalusel katta puit kõigilt külgedelt.

PEALEKANDMISE KOGUS

160-200 ml/m².

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE

Tööriistad puhastada Osmo puhastusainega (8000) või white spiritiga.

KUIVAMISAEG

Kuivamisaeg ligikaudu 12 tundi (23°C/50% õhuniiskust).

Madalam temperatuur ja/või kõrgem õhuniiskust pikendavad kuivamisaega. Tagage kuivamise ajal hea ventilatsioon.

KATVUS

1 L - 5-6 m² üks kiht

Toote kulu sõltub oluliselt puidu liigist. Kogu informatsioon on antud sileda ja hõõveldatud/lihvitud pindade jaoks. Sõltuvalt puidu liigist ja selle looduslikest omadustest võivad lõpptulemused erineda.



MÄRKUS

Osmo puiduimmutus WR ei ole kasutatav eraldiseisva viimistlusvahendina, vaid on värvitu immutus, mis kaitseb puitu mädaniku, sinavuse ja kahjurite eest.

Sobib kõikide üldtuntud liimide ja pahtlitega (va. need, mis sisaldavad silikooni). Kasutada galvaniseeritud mitteeksüdeeruvaid naelu ja kinnitusi.

Kindlustamaks puidu kauakestva kaitse, peab pinda töötleva lõppviimistluseks mõeldud toodetega (näiteks Osmo lahustiva- ba kaitsev puiduõli HS Plus, Osmo majavärv, Osmo kaitsev puiduõli, Osmo UV-kaitseõli) kolme kuu jooksul pärast puidukaitse pealekandmist.

Kasutage biotsiide ohutult! Enne kasutamist lugege alati läbi tootel olev infosit.

OHUMÄRGISTUS

Sisaldab alifaatseid süsivesikuid, C10-C13 ja propikonasooli.

Kahjulikkus: allaneelamisel võib tekitada kopsukahjustusi; nahale sattudes võib põhjustada allergilist reaktsiooni; korduval nahale sattumisel võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist; väga mürgine veeorganismidele, võib tekitada pikaajalist kahjulikku mõju veekeskkonnale.

OHTLIK



KASUTUSPIIRANGUD

Mitte kasutada puidul, mis vastavalt eeskirjadele puutuvad kokku joogivee, toidu või loomasöödaga. Mitte kasutada eluruumides.

JÄÄTMEKÄSITLUS

Ärge valage toodet vette, maapinnale või kanalisatsiooni. Koguge kogemata maha valgunud toode kokku absorbeeriva aine abil (nt. liiv). Viige tootejäägid ja täielikult tühjad purgid Ohtlike jäätmete kogumispunkti!

Saksa veeohtlikusklass: WGK2 (acc. VwVwS)

Jäätmete kood: 03 02 02

VOC klassifikatsioon kooskõlas EL eeskirjadega (2004/42/EC): reguleerimisalast väljas

VÄRVITONID

4001 Värvitu

PURKIDE SUURUSED

0.75 L; 2.50 L; 25 L

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Osmo Baltic ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Osmo kvaliteedikinnitusele. Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.osmo.ee leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest ja ohutusjuhenditest.

2015