



KAITSEV PUIDUÕLI

700 Mänd	702 Lehis	703 Mahagon	706 Tamm	707 Pähkel	708 Tiigipuu
710 Piinia	712 Eben	727 Palisander	728 Seeder	729 Kuuseroheline	731 Oregon
732 Hele tamm	900 Valge	903 Basalthall	905 Paatina	906 Pärlihall	907 Kvarts-hall

KIRJELDUS

Satiinmatt dekoratiivne, õlide baasil puiduviimistlusvahend kõikidele puiduliikidele. Mikropoorne pind võimaldab puidul hingata ning vähendab puidu pundumist ja kokkutõmbumist. Vetthülgav, ilmastiku- ja UV kindel viimistlus ei pragune ega kooru. Värskendamiseks kanda pinnale uus õhuke kiht õli (ei vaja eelnevat lihvimist).

Lihtne ja mugav peale kanda, ei moodusta kilet.

Viimistlusvahend sisaldab aktiivseid koostisosi, mis annavad enneteva kaitse vetikate ja seenhaiguste tekke vastu ning mis on tõestanud oma kaitset aastakümnete jooksul ka ekstreemsetes ilmastikutingimustes.

SOBIB KASUTAMISEKS

Osmo kaitsev puiduõli on soovitatav kasutamiseks kõikidel puitpindadel välistingimustes: ukSED, aknad ja luugid, autovarjualused, puitlaudised, rõdud, puitterrassid, väravad, lehtlad, aiameöbel ja suvilad.

KOOSTISAINED

Baas: naturaalsed taimeõlid ja vahad (päevalille- ja sojaõli, takjaõli ja liinaseemneõli, raudoksiidid ja orgaanilised pigmendid, titaan-dioksiid (valge pigment))

Lisaained: sikatiiv (kuivatusaine), vett-tõrjuvad ained

Biotsiidne koostisaine: propikonasool

Lahustid: lõhnatu white spirit (benseenivaba)

Toode vastab EL määruse (2004/42/EU) kohaselt max. VOC sisaldus 400gr/l (Cat A/i (2010)).



TEHNILISED ANDMED

Erikaal (tihedus): 0.95-1.1 g/cm³

Viskoossus: 30-60s DIN EN ISO 2431/3 mm

Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu

Leekpunkt : >61°C acc. DIN EN ISO 2719

HOIUSTAMINE

Toodet on võimalik säilitada 5 aastat või kauem juhul, kui purk on tihedalt ja tugevalt suletud. Kui toode on külmunud, saavutab ta oma konsistentsi toatemperatuuril 24-36 tunni jooksul.

EELTÖÖD

Puidu pind peab olema kuiv ja puhas (maksimaalne niiskusesisaldus 20%). Osmo kaitsev puiduõli on valmis kasutamiseks. Ära lahjenda, sega hoolikalt.

Pind peab olema puhas, kuiv. Puhasta või lihvi õrnalt eelnevalt töödeldud pind. Eemalda vana lakk.

Võimalusel katta puit viimistlusvahendiga enne paigaldamist neljast küljest.

Tulemust mõjutab teiste asjade hulgas puidu naturaalne iseloom. Seega on soovitatav enne pealekandmist proovida toodet ääre peal, eriti kui tegemist on tundmatute pindadega.

Täiendava kaitse sine, mädaniku ja putukate eest soovitatakse puit võimalusel katta igast küljest Osmo WR värvitu puiduimmutiga (4001).

Kasutage biotsiide ohutult! Enne kasutamist lugege alati läbi tootel olev infosilt.



PEALEKANDMINE

Kanda pinnale õhuke ja ühtlane kiht piki puidusüüd hõõrudes, kasutades Osmo naturaalseste harjastega pintslit või mikrokiust rulli.

Laske kuivada 4-6 tundi, tagades hea ventilatsioon. Pärast kuivamist kanda peale teine kiht õhukeselt ja ühtlaselt. Renoveerimiseks piisab ühest kihist puhtale kuivale pinnale.

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE

Tööriistad puhastada Osmo puhastusainega (8000) või white spiritiga.

KUIVAMISAEG

Kuivamisaeg ligikaudu 12 tundi (23°C/50% õhuniiskust). Madalam temperatuur ja/või kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega. Tagage kuivamise ajal hea ventilatsioon.

KATVUS

1 liiter katab ühe kihina ligikaudu 26 m² lihvitud puidul ja ligikaudu 12 m² saetud pinnal.

Toote kulu sõltub oluliselt puidu liigist. Kogu informatsioon on antud sileda ja hõõveldatud/lihvitud pindade jaoks. Sõltuvalt puidu liigist ja selle looduslikest omadustest võivad lõpptulemused erineda.

MÄRKUS

Läbipaistvat värvitooni mõjutab puidu looduslik toon ja see võib erineda värvikaardi tooniga. Värvitu viimistlus ei anna UV kaitset ning seetõttu ei soovitata seda kasutada puidul, mis jääb otsese päikesevalguse kätte.

Kui soovitakse veelgi tõhusamat kaitset, võib viimase kihina peale kanda Osmo UV kaitseõli 420 Extra (ei soovitata valge tooni puhul).

Kõiki värvitoone võib omavahel segada.

Alates 2,5 liitrist on võimalik tehases toonida 186 RAL ja 1950 NCS värvikaardi värvitooni.

Vaigused kohad võivad viimistluskihi alt jääda erinevad. Sõltuvalt puiduliigist võivad värvitoonid erineda originaal RAL/NCS värvitoonist.

Osmo kaitsev puiduõli sisaldab biotsiide ja on seega mõeldud kasutamiseks vaid välistingimustes. Tõhusaks kaitseks vetikate ja seenhaiguste tekke vastu tuleb pinnale kanda 2 kihti viimistlusvahendit.

HOIATUS

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Sisaldab 2-butanoonoksiimi, mis võib esile kutsuda allergilist reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist kahjulikku mõju veekeskkonnale. Vältida toote sattumist keskkonda.

Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust.

NB! Pese kohe puhtaks immutatud lapid või säilitage õhukindlas anumal (Isesüttimise oht!). Kuiv viimistlus kooskõlas Saksamaa DIN 4102 (tule käitumine ehitusmaterjalide ja nende komponentide) ja klass B 2 (normaalne mittesüttivus) sertifikaatidega.

Ohutuskaarti küsida eraldi.

JÄÄTMEKÄSITLUS

Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust. Tühjad ja kuivad anumad saab viia taaskasutusse.

VÄRVITOONID

700 Mänd
702 Lehis
703 Mahagon
706 Tamm
707 Pähkel
708 Tiigipuu
710 Piinia
712 Eeben
727 Palisander
728 Seeder
729 Kuuseroheline
731 Oregon
732 Hele tamm
900 Valge
903 Basalhall
905 Paatina
906 Pärlihall
907 Kvarts-hall

PURKIDE SUURUSED

0.75 L; 2.50 L; 25 L

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Osmo Baltic ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Osmo kvaliteedikinnitusele. Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.osmo.ee leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest ja ohutusjuhenditest.