

TOONIV ÕLIVAHA LÄBIPAISTEV

**Kirjeldus**

Osmo läbipaistev puuvaha on läbikumav viimistlusvahend puidule sisetuningimustes. Ühe kihiga on võimalik anda puidule kaunis satiinmatt pind ja läbikumav toon. Pind jääb tugev ja vastupidav, vett- ja mustust hülgav. Pind talub suurepäraselt veini, õlle, koola, kohvi, tee, mahlade, piima ja muude vedelike plekke. Osmo puuvaha põhineb taimsetel õlidel ja vahadel. Töödeldud pind ei pragune, kestenda ega kooru. Sellega sobib ka töödelda pindu mis asuvad kõrge niiskusesisaldusega ruumides.

Toode põhineb naturaalsel õlidel ja vahadel

Naturaalsed õlid ja vahad tungivad sügavale puitu, hoides seda elastse ja tervena, ei lase muutuda kuivaks ja hapraks. Puit saab hingata, niiskus aurustuda.

Tervis ja keskkond

Osmo Decor-Wachs ei sisalda biotsiide ega säilitusaineid. Kuiv lõpptulemus vastab EURO sertifikaadile DIN 53160 (higi ja süljekindel) ja EURO-NORM-ile EN 71 (sobiv laste mänguasjadele) ning on ohutu inimestele, taimedele ja loomadele.

OSMO COLORI põhimõtteks on toota ja tarnida tooteid, mis on ohutud ja keskkonnasõbralikud ka tootmise ajal. Tooted ja nendega saavutatud lõpptulemus vastab DIN EN ISO 9001 (kvaliteedijuhtimine) ja DIN EN ISO 14001 (keskkonnanähtimise) sertifikaatidele.

Kasutusala

Kõik sisetuningimuste puitpinnad: paneelid, laed, karniisid, talad, mööbel, ukсед, töötasapinnad, mänguasjad jms. Puitpõrandaid toonides tuleb lisaks õlitada Osmo Hartwachs-Öl-iga.

Värvitoonid

Osmo läbipaistev puuvaha on saadaval 15 erinevas toonis. Lõpptulemust mõjutab puidu enda naturaalne

toon. Parimate tulemuste jaoks on soovitatav teha proovitükil tooninäidis. Kõiki toone on võimalik omavahel segada. Omavahel toone segades soovitame kasutada suuremat anumad, et toon jääks ühtlane.

Toonid:

- 3101 värvitu
- 3111 valge kuusk
- 3123 mänd
- 3127 savann
- 3128 pöök
- 3136 kask
- 3137 kirss
- 3138 mahagon
- 3143 konjak
- 3161 eebenipuu
- 3164 tamm
- 3166 pähkel
- 3168 antiiktamm

Nõutud kihtide arv: 1

Purkide suurused: 0,125L; 0,75L; 2,5L

1 liiter katab umbkaudu 24m² pehmet puitu (nt. mänd, kuusk). Karedal puidupinnal kulub rohkem materjali.

Eeltööd

Puidupind peab olema puhas, kuiv (maksimaalne niiskusesisaldus 20%), vaba vanadest lakkidest ja värvidest.

Kui soovite lisakaitset sinetuse, mädaniku ja putukate vastu, immutage puitu eelnevalt Osmo Holzprotectorga (4006).

Ühilduvus

Osmo Polyx® õlivaha võib kanda kõikidele Osmo õlivahadele, Osmo Puidukaitsevahendile ja Osmo väärispuidu õlivahale.

Korrosioon

Ruumides, kus on kõrge niiskustase, kasutada galvaniseeritud mitteoksüdeeruvaid naelu ja kinnitusi.

Pealekandmine

Osmo Polyx® õlivaha on valmis kasutamiseks. Loksuta enne kasutamist.

1. Puitpõrandad

Kasuta jäika, tugevat pintsli. Kanna õhuke kiht pinnale põhjalikult ja ühtlaselt piki puidusüüd hõõrudes. Jäta kuivama üleöö (vähemalt 8-10 tundi) kindlustades hea ventilatsioon. Teine kiht kanda peale samamoodi ning lasta kuivada 24 tundi. Põrandat pole vaja poleerida!

2. Korkpõrandad

Kuna kork on väga imav materjal, soovime kasutada flotex labidat (enamasti kasutatakse laki pealekandmiseks). Pinnale kanda 1 õhuke kiht õlivaha ning jätta kuivama vähemalt 24 ks tunniks või kauemaks. Ruumis peab olema hea ventilatsioon. Korkpõranda materjal on soovitatav õlitada enne paigaldamist, vältides õli kogunemist vuugikohtadesse, millel võib olla pikatoimeline kuivamisaeg. Osmo Polyx® õlivahaga töödeldud korkpõrand on elastne ja vastupidav ning 2-3 nädala jooksul peale õlitamist tugeneb pealispind veelgi.

Puhasta tööriistad white spiritiga. Kuivamisaeg on umbes 24 tundi, korkpõrandal 36 tundi või kauem.

Hooldus

Igapäevaseks hoolduseks piisab tolmuimejaga või harjaga puhastamisest. Niiskeks pesuks kasutage vee ja Wish-Fix-i lahust. Tugevate plekkide eemaldamiseks ja pinna värskendamiseks kasutage Osmo Puhastus- ja kaitsevaha (saadaval ka sprayna).

Hooldusõlituseks, või aladele millelt on õli maha kulunud, kanna õhuke kiht Polyx® õlivaha. Parandusjärgi ei jää näha.

Hoiustamine

Toodet on võimalik säilitada 5 aastat või kauem juhul, kui purk on tihedalt ja tugevalt suletud. Kui toode on külmunud, saavutab ta oma konsistentsi toatemperatuuril 24-36 tunni jooksul.

Koostisained

50-60% suure kuivainesisaldusega materjalid

Baas: naturaalsed taimeõlid ja vahad (päevalilleõli, sojaoa õli, takjaõli, karnaoa õli ja kandelilla vaha), parafiinid.

Lisaained: sikatiiv (kuivatusaine), vett-tõrjuvad abiained

Lahustid: lõhnatu white spirit (benseenivaba)

Tehnilised andmed

Erikaal (tihedus): 0.89g/cm³

Viskoossus: tiksotroopne, kreemjas

Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu

Hoiatus

Hoidke eemale laste käeulatuses. Ärge valage anumatesse, milles hoiate jooke või sööke. Hoiduge kontaktist toidu, jookide ja loomade toiduga. Töötades tagage hea ventilatsioon. Kuivana ohutu inimestele, loomadele ja loodusele. Ära kasuta elava tule, kuumade pindade või kaitsmata elektrisesemete läheduses.

Silma sattumisel loputa koheselt rohke veega.

Pese kohe puhtaks immutatud lapid või säilitage õhukindlas anumas (**Isesüttimise oht!**). Tule iseloomulikkus kooskõlas Saksamaa DIN 4102 (tule käitumine ehitusmaterjalide ja nende komponentide) ja klass B 2 (normaalne mittesüttivus) sertifikaatidega.