


PUIDUKAITSEVAHEND



4006 Värvitu



KIRJELDUS

Värvitu, naturaalseste õlide ja vahade baasil mikropoorne puiduimmutusvahend. Ei sisalda biotsiide. Tänu vetthülgavatele omadustele sobib ideaalselt puidule, mis asuvad niisketes ruumides ja on vastuvõtlikud sine tekkele.

Kuiv viimistlus on ohutu inimestele, loomadele ja taimedele ning sobib vastavalt EU normi EN 71.3 ka laste mänguasjade viimistlemiseks. Sülje- ja higikindel (DIN 53160).

SOBIB KASUTAMISEKS

Osmo puidukaistevahend sobib kõikidele puiduliikidele sisetingsimustes, nt. puitpõrand, mis on tundlik seenekahjustusele (nt. mänd), aknaraamid, puit vannitubades jne., samuti välitingimustes, kus oleks vaja kasutada biotsiidivaba immutust, nt. laste mänguasjad ja liivakastid.

KOOSTISAINED

Baas: naturaalsed taimeõlid ja vahad (päevalilleõli, takjaõli, karnauba- ja kandelilla vaha), parafiinid.

Lisaained: sikatiiv (kuivatusaine), vett-tõrjuvad abiained

Lahustid: lõhnatu white spirit (benseenivaba).

VOC klassifikatsioon kooskõlas EL-i eeskirjadega (2004/42/EC): max. 750gr/l (Cat.A/h(2010)).

TEHNILISED ANDMED

Erikaal: 0.84-0.86 g/cm³

Viskoossus: 35-45s DIN EN ISO 2431/3 mm

Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu

Leekpunkt: >61°C DIN EN ISO 2719

HOIUSTAMINE

Toodet on võimalik säilitada 5 aastat või kauem juhul, kui purk on tihedalt ja tugevalt suletud. Kui toode on külmunud, saavutab ta oma konsistentsi toatemperatuuril 24-36 tunni jooksul.

EELTÖÖD

Puidu, korgi või saepuruplaadi pind peab olema kuiv ja puhas (maksimaalne niiskusesisaldus 18%).

Osmo puidukaistevahend on valmis kasutamiseks. Ära lahjenda, sega hoolikalt.

Pind peab olema puhas, kuiv. Väikesed kriimud ja augud täida puidupahtliga. Puhasta või lihvi õrnalt eelnevalt töödeldud pind. Eemalda vana lakk. Kui vajalik, kasuta lihvpaberit karedusega mööblil 220-240. Eemalda tolm.

Tulemust mõjutab teiste asjade hulgas puidu naturaalne iseloom. Seega on soovitatav enne pealekandmist proovida toodet ääre peal, eriti kui tegemist on tundmatute pindadega.

Osmo puidukaistevahend ühildub kõigi tavalist tüüpi liimide ja pahtlitega (va. tooted, mis sisaldavad räni (silikoonid)).

PEALEKANDMINE

Puhtale kuivale puidule kanda peale üks kiht naturaalsest harjastega pintsliga, mikrokiud rulliga või kastmismeetodil. Võimalusel katta puit kõigilt külgedelt.

Kastmismeetod: hoida immutusvahendis umbes 2 minutit. Tagada hea ventilatsioon.

Viimistluskiht soovivat peale kanda 1 nädala jooksul.

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE

Tööriistad puhastada Osmo puhastusainega (8000) või white spiritiga.



KUIVAMISAEG

Pintsliga pealekandes - 24 tundi;
kastmismeetodil - 36 tundi (23°C / 50% õhuniiskus).
Madalam temperatuur ja/või kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega. Tagage hea ventilatsioon.

KATVUS

1L = 6 - 8,4m² üks kiht
Toote kulu sõltub oluliselt puidu liigist. Kogu informatsioon on antud sileda ja hõõveldatud/lihvitud pindade jaoks. Sõltuvalt puidu liigist ja selle looduslikest omadustest võivad lõpptulemused erineda.

MÄRKUS

Õlid rõhutavad puidu tooni (püsiv märg efekt).
Osmo puidukaitsevahend ei ole mõeldud iseseisva viimistlusena. Osmo õli baasil viimistluskiht on soovitatav peale kanda 1 nädala jooksul.
Kui kasutate Osmo puidukaitsevahendit krundina Osmo lahustitava kaitsva puiduõli HS Plus alla, võivad tänu selle toote kõrgele kuivaine sisaldusele ilmned kohati läikivamad laigud.

Tänu tugevalt vetthülgavale efektile ei soovitata viimistlusena kasutada veebaasilisi tooteid (nt. Osmo vee baasil vaha sisetingsimustesse)

HOIATUS

Hoidke eemale laste käeulatusest. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Sisaldab 2-butanoonoksiimi, mis võib esile kutsuda allergilist reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust. NB! Pese kohe puhtaks immutatud lapid või säilitage õhukindlas anumad (Isesüttimise oh!). Kuiv viimistlus kooskõlas Saksamaa DIN 4102 (tule käitumine ehitusmaterjalide ja nende komponentide) ja klass B 2 (normaalne mittesüttivus) sertifikaatidega. Ohutuskaarti küsida eraldi.

JÄÄTMEKÄSITLUS

Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust. Tühjad ja kuivad anumad saab viia taaskasutusse.

VÄRVITONID

4006 Värvitu

PURKIDE SUURUSED

0.75 L; 2.50 L; 25 L

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsesel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Osmo Baltic ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Osmo kvaliteedikinnitusele. Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.osmo.ee leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest ja ohutusjuhenditest.

2015