



UVIWAX

Satiinmatt värvitu puidukaitse sisetöödeks, eriliselt pikaagese UV-kaitsega.

Kirjeldus

Osmo Uviwax on uus värvitu puidukaitse sisetöödeks, millel on **eriliselt pikaagegne UV-kaitse puidu kolletumise ja tumenemise vastu**.

Osmo Uviwax on ainuke kiirkuivav puidukaitse, mis ei nõua krundi kasutamist. Uviwax ei pragune, kooru ega mullita, on äärmiselt tugeva UV-kaitsega, vetthülgav ja niiskust reguleeriv. Puit saab hingata, satiinmatti pinda on kerge puhastada (mustusthülgav). Puidu struktuur jääb rõhutatud.

Osmo Uviwaxi saab kasutada eeltöödeldud puidu parandamiseks ja värske puidu kaitsmiseks.

Tervis ja keskkond

Kuiv lõpptulemus vastab EURO sertifikaadile DIN 53160 (higi ja süljekindel) ja EURO-NORM-ile EN 71 (sobiv laste mänguasjadele) ning on ohutu inimestele, taimedele ja loomadele.

OSMO COLORI põhimõtteks on toota ja tarnida tooteid, mis on ohutud ja keskkonnasõbralikud ka tootmise ajal. Tooted ja nendega saavutatud lõpptulemus vastab DIN EN ISO 9001 (kvaliteedijuhtimine) ja DIN EN ISO 14001 (keskkonnajuhtimine) sertifikaatidele.

Kasutusala

Osmo Uviwax sobib sisetingimustes hästi kõikidele puitudele, mida kasutatakse lagedel või seintel.

Värvitoon

7200 värvitu

Nõutud kihtide arv

2 kihti. Hoolduseks piisab ühest kihist.

Purkide suurused

0,75L; 2,5L; 25L

Suuremaid koguseid küsida eraldi.

Katvus

1 liiter katab umbkaudu 12m² pehmet puitu ühe kihiga, 8m² kahe kihiga. Kareda ja viirutatud puidu katmisel arvestage suuremate kogustega.

Pinna eeltöötlus

Puidu pind peab olema töötlemata, puhas ja kuiv (maksimaalne lubatud niiskusesisaldus 18%). Vanad lakid, õlid või peitsid ja juba kolletanud puit tuleb põhjalikult lihvida. Kui soovite teha hooldust eelnevalt Uviwaxiga töödeldud puidule, siis pole lihvimine vajalik. Ruumi temperatuur peab olema vähemalt 5°C.

Pealekandmine

Osmo Uviwax on valmis kasutamiseks. Ära lahjenda. Sega korralikult. Kanna pinnale ohtralt ja kiirete liigutustega mööda puidusüüd hõõrudes.

Osmo Uviwaxi võib peale kanda ka pihustades tavapärase pihustiga (tila 1,2-1,5mm, 1,8-2,5 rõhk) või õhuvaba-, õhuvaba pluss või HVLP varustusega.

Jäta kuivama umbes 2-3 tunniks (taga hea ventilatsioon). Siis kanna peane teine kiht.

Kui vajalik, võib kahe kihi vahepeal lihvida pinda 360 karedusega lihvpaberiga.

Vihje: Enne Uviwaxiga pealekandmist ei ole vaja pinda töödelda krundiga. Ära sega muude toodetega ning ära lahjenda.

Kui sa soovid anda Uviwaxiga töödeldud puidupinnale muud tooni siis soovitame kasutada Osmo Park Lane tooteid.

Tööriistade puhastamine

Puhasta tööriistad vee ja seebiga peale kasutamist.

Kuivamisaeg

Umbkaudu 3-4 tundi, tolmukuiv umbes 1 tunniga.

Hoiustamine

Toodet on võimalik säilitada 2 aastat või rohkem kui purk on tihedalt ja õhukindlalt suletud. Säilitusruum peab olema kuiv ja selle temperatuur 5-35°C.

Koostisained

- Vees lahustuv polümeer dispersioon •
UV-kiirgusneelaja •
Vett ja mustust tõrjuvad abiained ja formaldehüüdi-vabad säilitusained
- Lahusti: vesi

Tehniline info

- Erikaal (tihedus): 1.1 g/cm³
- Viskoossus: 30-40", 4 mm (DIN 35 211), kreemjas vedelik
- Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu

Hoiatus

Hoidke eemale laste käeulatuselt. Ärge valage anumatesse, milles hoiate jooke või sööke. Hoidu kontaktist toidu, jookide ja loomade toiduga. Töötades tagage hea ventilatsioon. Silma sattumisel loputa koheselt rohke veega. Ohtlik kaladele ja muudele veeorganismidele. Mitte valada pinnasesse või veekogudesse. Hoiage originaalpakendis tugevalt suletuna. Poolikuid purke mitte minema visata. Poolikud ja tühjad purgid viia spetsiaalsesse kogumiskohta. Osmo Uviwax on kuivana ohutu inimesele, loomadele ja taimedele.



...nii vormis kui värvis

Osmo Baltic OÜ Laki 5b,
10621, Tallinn Estonia
+372 6 827 917
www.osmo.ee